

PENEBAR™ PRIMER

PREFORMED SEALANT BOND ENHANCER

กากรองพื้นประสิทธิภาพสูง สำหรับติดตั้งยางบวมน้ำ



รายละเอียด

PENEBAR™ PRIMER เป็นผลิตภัณฑ์กากรองพื้นประสิทธิภาพสูง ช่วยเพิ่มความสามารถในการยึดเกาะระหว่างพื้นผิวการก่อสร้าง กับยางบวมน้ำ ทำให้กระบวนการดำเนินการติดตั้งเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้งาน

- พื้นผิวการก่อสร้าง
 - คอนกรีต
 - เหล็ก
 - ผนัง

คุณสมบัติทางกายภาพ

สี	ส้มสว่าง	
ปริมาณของแข็ง	ขั้นต่ำ 30%	
ตัวทำละลาย	น้ำ	
ระยะเวลาการแห้งตัว	@25°C	10 นาที
	@4°C	60 นาที
ลักษณะเมื่อเริ่มแห้งตัว	ขุ่นหนืด	

บรรจุภัณฑ์

แบบกระป๋องขนาด 3.8 ลิตร
(ครอบคลุมพื้นที่ใช้งาน 240 เมตร โดยประมาณ)

คำแนะนำการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

กำจัดฝุ่น เศษวัสดุ ทรายน้ำยาบ่มคอนกรีต น้ำมัน และจาระบี บริเวณที่จะทำการติดตั้ง **PENEBAR™ PRIMER**

วิธีการติดตั้ง

ใช้แปรงทา **PENEBAR™ PRIMER** เป็นแถบ ให้มีความกว้างอย่างน้อย 50 มม. (2") ตลอดความยาวพื้นผิวเพื่อรองรับการติดตั้งยางบวมน้ำ **PENEBAR™ SW-45 Rapid** หรือยางบวมน้ำรุ่นอื่นๆของ **PENETRON**

ทิ้งให้ **PENEBAR™ PRIMER** แห้ง เป็นเวลา 10 ถึง 15 นาที ที่ อุณหภูมิ 25°C หรือนานกว่านั้นเมื่ออุณหภูมิต่ำลง

ในขณะที่ **PENEBAR™ PRIMER** ยังคงมีความชื้นหนืดอยู่ ให้ทำการติดตั้งยางบวมน้ำ **PENEBAR™ SW-45 Rapid** หรือยางบวมน้ำรุ่นอื่นๆของ **PENETRON** โดยกดให้แน่น ตลอดความยาวของรอยต่อ ที่ได้ทาการรองพื้นไว้ก่อนหน้านี้

ควรติดตั้ง **PENEBAR™ SW-45 Rapid** หรือยางบวมน้ำรุ่นอื่นๆ ของ **PENETRON** ในขณะที่ **PENEBAR™ PRIMER** ยังคงมีความชื้นหนืดอยู่ และไม่ควรทิ้งไว้เกิน 3 ชั่วโมง หากเกิน ต้องทำการทา **PENEBAR™ PRIMER** เพิ่มอีกชั้นหนึ่ง



การทาการรองพื้น
PENEBAR™ PRIMER